

TEKNISK DATABLAD

Udarbejdet: 28-04-2016

Version: 2, d. 6.11.2017

Procon Special 2

Højkoncentreret tilsætningsmiddel med kraftig reduktionseffekt overfor kalkudblomstringer
Plastificeringsmiddel i henhold til EN 934-2: T 5
CE – 770 – CPR – 7883-01-14

Produktbeskrivelse

- Forhindrer kalkudblomstringer i vid udstrækning
- Farveintensiverende effekt
- Indfører mikroporer som forbedrer betonens plasticitet og smidighed
- Forøget modtand mod frost-tø-salt
- Mere homogen og lettere bearbejdelig beton
- Betonen lader sig lettere komprimere
- Større tidlige styrker og slutstyrker opnås

Brugsanvisning

- Homogeniseres før anvendelse
- Tilsættes sammen med tilslaget eller ved stærkt sugende tilslag, samtidig med blandevandet til den aktuelle betonblanding
- Efter tilsætningen skal den færdige blanding blandes i mindst 60 sek.
- Ved samtidig brug af andre tilsætningsstoffer bør der foretages en forligsprøve

Anbefalet dosering

- 0,3% – 0,6% af bindemiddelvægten - alt efter ønsket virkning.
- Den nøjagtige dosering fastlægges ved forsøg med den aktuelle betonblanding.

Deklarerede egenskaber

Form:	Flydende
Farve:	Gul-transparent
pH-værdi:	11,3-13,3
Opbevaring:	Beskyttes mod frost, sol og forurening. I tæt lukket beholder mellem +5°C und +30°C.
Holdbarhed:	I tæt lukket beholder 12 måneder fra produktionsdato.
Emballage:	Tromler, lånecontainer

Sikkerhed: Se sikkerhedsdatabladet

Bemærkninger: Vore anbefalinger skal betragtes som retningsgivende. Egne forsøg til undersøgelse af optimal anvendelse er nødvendig.

Rådgivning: Kontakt venligst vores laboratorie eller en af vores tekniske konsulenter.